



Intumex® FP - Brandschutzstopfen

Allgemein

Intumex® FP ist ein dauerelastischer unter Druck intumeszierender Systemstopfen und zeichnet sich im Brandfall insbesondere durch seine absolute Rauchgasdichtheit aus.

Anwendungsbereich

Intumex® FP ist ein Brandschutzstopfen für Wand und Decke. Damit können Kabel, Kabelbündel, brennbare Rohre und nicht brennbare Rohre mit Isolierung abgeschottet werden.

Systemvorteil/Kundennutzen

- ⇒ Hohe Wirtschaftlichkeit durch raschen Einbau
- ⇒ Staubfreie und einfache Montage
- ⇒ Einfache Nachbelegung

Technische Daten

Farbe	dunkelgrau
Dichte	ca. 250 g/l
Abmessungen	Durchmesser in mm unten / oben
Intumex® FP 65	65 / 75
Intumex® FP 80	80 / 90
Intumex® FP 110	110 / 120
Intumex® FP 125	125 / 135
Intumex® FP 140	140 / 150
Intumex® FP 170	170 / 180
Intumex® FP 210	210 / 220
Intumex® FP 260	260 / 270
Expansion (belastet)	ca. 1:2
Starttemperatur	ca. 150° C
Umweltverträglichkeit	lösungsmittelfrei, geruchsarm, umweltfreundlich



Prüfzeugnis/Zulassung

- ⇒ EN 1366-3 (Kabel/Kabelbündel, Rohre);
- ⇒ ÖNORM B 3807 (EN 13501-2 / Klassifizierungsberichte)

Handelsform

Type	Stück/Karton
65	42
80	30
110	20
125	14
140	9
170	8
210	6
260	2

Lagerung

- ⇒ in kühlen und trockenen Räumen lagern
- ⇒ Mind. 12 Monate lagerfähig

Sicherheitshinweise

- ⇒ Von Kindern fernhalten
- ⇒ Kontakt mit Nahrungsmittel vermeiden
- ⇒ Weitere Hinweise entnehmen Sie bitte unserem Sicherheitsdatenblatt

Die Produkte der Intumex® sind gemäß EU-rechtlichen und nationalen Bestimmungen für Bauprodukte im Allgemeinen und Brandschutz im Besonderen und den entsprechenden länderspezifischen Prüfzeugnissen und Zulassungen sowie gemäß den nationalen baurechtlichen Bestimmungen zu verwenden. Die Verwendung darf nur durch eine Fachfirma mit ausreichender Kenntnis und Erfahrung bei der Verwendung von Brandschutzprodukten und nur nach genauer Durchsicht der Verarbeitungsrichtlinien, Sicherheitsdatenblätter und länderspezifischen Prüfzeugnissen sowie Zulassungen erfolgen. Die Verarbeitungsrichtlinien, Sicherheitsdatenblätter, Prüfberichte und Zulassungen können unentgeltlich bei der Intumex® oder beim Händler telefonisch oder schriftlich angefordert werden, die Verarbeitungsrichtlinien und Sicherheitsdatenblätter können darüber hinaus auch unentgeltlich unter der Internetadresse der Intumex® herunter geladen werden.